



0099



Autovía Madrid-Cádiz, Km. 214,100
13.730 – Santa Cruz de Mudela – CR – ESPAÑA

06


Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería y piezas especiales

UNE- EN 771-1: 2011 +A1:2015

1020107

*Ladrillo Rústico Rojo Macizo de arcilla cocida visto (incluye modelo destonificado y envejecido).
Pieza U.Categoría I*

Uso: En muros de fábricas de albañilería, pilares y particiones de fábricas de albañilería no protegidas.

<u>Medidas:</u>	230 mm x 110 mm x grueso(30,37,50, 70 mm)
<u>Tolerancias dimensionales:</u>	PND
<u>Configuración:</u>	
<u>Resistencia a compresión. Categoría I:</u> Resistencia característica normalizada: Esfuerzo a compresión perpendicular a la tabla. Tipo de refrentado: por desbaste. Prescripciones de resistencia a compresión aplicables a piezas con formas especiales.	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
<u>Estabilidad dimensional (expansión por humedad):</u>	$\leq 0.50 \text{ mm/m}$
<u>Adherencia:</u>	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$.
<u>Contenido en sales solubles activas:</u>	Categoría: S2
<u>Reacción al fuego:</u>	Euroclase A1
<u>Permeabilidad al vapor de agua:</u>	50/100
<u>Densidad aparente:</u>	1650 Kg/m ³ . Tolerancia: D1
<u>Propiedades Térmicas:</u>	0.85 W/ mk
<u>Durabilidad:</u>	F2
<u>Absorción:</u>	≤ 20