

Ficha técnica

Regar-fibra 12 FV-E

Materia prima	Fibra de vidrio tipo E
Color	Blanco
Contenido de humedad	$\leq 0,2 \%$
Tamaño del contenido	0,8 - 2,0 %
Fuerza de tensión	$\geq 0,32 \text{ N/tex}$
Módulo de elasticidad	80 Gpa
Hilo	$\geq 16,7 \text{ }\mu\text{m}$
Resistencia de hilo	$13 \pm 2 \text{ tex} / 76 \pm 8 \text{ tex}$
Contenido bolsa	600 gr.

Instrucciones para mortero y monocapa:

1) Por peso:

- Mortero: se añade una bolsa de 600 gr. De fibra de vidrio de 12 mm. por cada 12 sacos de cemento de 25 kg.
- Monocapa: se añade una bolsa de 600 gr. De fibra de vidrio de 12 mm. por cada 6 sacos de cemento de 25 kg de monocapa.

2) Por volumen:

- Se añade una bolsa de 600 gr. De fibra de vidrio de 12 mm. por cada 300 litros de monocapa o mortero preparado.

Importante: en mortero o monocapa aplique la fibra solo en las primeras capas y nunca en la última capa. Mezcla la fibra de vidrio durante 2/3 minutos en batidora, mezcladora o hormigonera hasta que quede totalmente dispersa y no visible.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regar