HOJA DE DATOS TÉCNICOS

BALDOSA PRENSADA 60X120 OUT

Stromboli Light · Stromboli Cream · Stromboli Silver · Cements Snow

Crosscut Petra · Crosscut Cloud · Cupira Hueso · Cupira Marengo

Lao Ash · Lao Sand · Lao Bone · Salem Clar

Absorción de agua	EN ISO 10545-3	<0.5 %
Fuerza de rotura	EN ISO 10545-4	>1300 N
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Resiste
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Resiste
Resistencia al impacto (por medición del coeficiente de restitución)	EN ISO 10545-5	0.7-0.9
Resistencia al fuego		Clase A1fl Sin necesidad de ensayo (Decisión 96/603/EEC modificada)
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Clase 5
Resistencia química	EN ISO 10545-13	GA GLA GHA
Deslizamiento:	UNE 41901	Clase 3
	DIN 51097	Clase C
	DIN 51130	R11
Dilatación térmica lineal	EN ISO 10545-8	$5.8 * 10^{-6}$ K^{-1} (±1)
Resistencia a la abrasión	EN ISO 10545-7	PEI III-V
Dureza al rayado de la superficie según Mohs	UNE 67101	8-9