

CEHIMOSA Cerámicas hijos de F. Moratal ,S.A. Partida Les Tancaes, s/n VILLALONGA (VALENCIA) cp/46720		
 Año: 2007 UNE EN 14411:2004 Baldosas cerámicas		
Baldosa extruida natural, Norma 14411, anexo F Alli Rasilla 280 mm x 140 mm x 10 mm (W 280 mm x 139 mm x 10 mm) UGL (E >10%) Baldosa cerámica para suelos		
Características	Valor declarado	Método de ensayo
Longitud	280 mm ± 3 mm	ISO 10545-2
Anchura	139 mm ± 3 mm	ISO 10545-2
Espesor	10 mm ± 1.6 mm	ISO 10545-2
Rectitud de lados	Largo ± 1%	ISO 10545-2
	Ancho ± 1%	
Ortogonalidad	± 1%	ISO 10545-2
Planitud de la superficie	Curvatura central ± 1%	ISO 10545-2
	Curvatura lateral ± 1%	
	Alabeo ± 1.5%	
Aspecto superficial	≤ 5%	ISO 10545-2
Absorción de agua	11 %	ISO 10545-3
Resistencia a la flexión	17 N/mm ²	ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión	485 mm ³	ISO 10545-6
Dureza Mohs	3	EN 101 91