



CARACTERÍSTICAS		Norma	Valores	Unidades
Formatos	Longitud	-	10	m
	Anchura	-	7,5 - 15 - 22,5 - 45	cm
	Espesor	-	0,8	mm
	Colores	-	Terracota	-
Propiedades mecánicas y físicas	Tipo de Película	-	Aluminio PET / STD	-
	Tipo compuesto / color	-	Adhesivo caucho butílico / Gris	-
	Estanqueidad	-	Impermeable	-
	Resistencia a la tracción	EN 12311-1	Long. 180 N / 50 mm Trans. 190 N / 50 mm	-
	Elongación en la rotura	EN 12311-1	Long. 15 Trans. 20	%
	Sólidos	-	100	%
	Adhesión de la piel a 180º	ASTM D 1000	20	N/cm
	Capacidad de punzonamiento	ASTM D 1000	8	N
	Permeabilidad vertical	ISO 7390	0	mm
	Temperatura de aplicación	-	0 a +40	°C
	Temperatura de trabajo	-	- 30 a +90	°C
Informes de ensayos	Reacción al fuego	M1 - Prueba de SAFRAN - HERAKLES Nº 18690-15		
	Clasificación de fuego	E - Prueba MPA Stuttgart (EN ISO 11925-2 , EN 13501-1)		
	Resistencia del vapor de agua	μ = 2.720.000 prueba por LAPI (UNI EN 1931)		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ONDUFILM, es una cinta de butilo empleada para el sellado de múltiples superficies y aplicaciones. Compuesta por caucho butílico de alto rendimiento, protegida con una película de aluminio reforzado que le aporta un excelente envejecimiento y resistencia frente a los rayos UV. **ONDUFILM** es altamente adhesivo, incluso en bajas temperaturas, a la mayoría de los materiales de construcción comunes.

APLICACIÓN

Uso recomendado como sellador de juntas entre placas Onduline y para la formación de limahoyas y limatesas, remates de cumbres, chimeneas, sellados de juntas de panel, reparación de canalones, juntas con paredes, unión entre materiales (vidrio, acero, policarbonato, aluminio, PVC), etc.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS





- Resistente al desgarro
- Aplicación en frío
- Excelente adherencia a bajas temperaturas
- Impermeable y auto-sellante
- Excelente estabilidad al calor
- Resistente al envejecimiento y a los rayos UV
- Sin migración de petróleo
- Sin disolventes.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para poder efectuar su aplicación, las superficies deben estar limpias y exentas de humedad. En caso de encontrarnos con superficies polvorientas o desconchadas, estabilizar la superficie y aplicar imprimación, para una mejor adherencia de **ONDUFILM**.

INSTALACIÓN DE ONDUFILM

Desenrolle **ONDUFILM** hasta alcanzar la longitud necesaria. Comience a retirar el revestimiento que cubre el adhesivo y colóquelo sobre la superficie a sellar. Presione **ONDUFILM** para evitar burbujas de aire. El solape mínimo entre láminas **ONDUFILM** será de al menos 10 cm.

**ALMACENAMIENTO**

La calidad y características del material permanecen inalterables en un largo periodo de tiempo. El producto debe ser almacenado en el embalaje original, sin abrir. Mantener en un lugar seco y bien ventilado, a temperaturas de entre +5 °C y +40°C. El producto no se ve afectado por el hielo.

Onduline® se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.

Onduline®

Onduline Materiales de Construcción S.A.

Pol. Industrial El Campillo Fase II P-12

48500 - Gallarta, Bizkaia - ESPAÑA

Tf. 946 361 865 - tecnico-onduline@onduline.es

www.onduline.es