CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Serie: Myst_ardesia strutturato	Brand: Marazzi
Formato (cm): 75X150	Espesor (mm): 10,5
Formato (cm): 30X60	Espesor (mm): 10

Conforme con las normas EN 14411:2016 anexo G grupo BIa - UGL
Conforme con las normas ISO 13006:2016 anexo G grupo BIa - UGL

Características Técnicas	Método de prueba	Unidad de medida	Valores Típicos Medios	Valores límite previstos		
PROPIEDADES DIMENSIONAL Y ASPECTO SUPERFICIAL						
Dimensiones				Longitud Nominal lado N (cm) 7≤N<15	Longitud Nominal lado N (cm) N≥15	
Longitud y anchura (*)	ISO 10545-2	(mm) (%)	Conforme con las normas	±2% (max 5mm)	±2% (max 5mm)	±2% (max 5mm)
Longitud y anchura (**)			Conforme con las normas	±0,9 mm	±0,6%	±2,0 mm
Espesor			Conforme con las normas	±0,5 mm	±5%	±0,5 mm
Rectitud de los lados			Conforme con las normas	±0,75 mm	±0,5%	±1,5 mm
Ortogonalidad			Conforme con las normas	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm
Planitud: c.c - e.c. - w.			Conforme con las normas	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm
Aspecto superficial		(%)	Conforme con las normas	≥95%		
PROPIEDADES FÍSICAS						
Absorción de agua	ISO 10545-3	(%)	<= 0,05	Eb ≤ 0,5 (Valor máximo individual 0,6%)		
Módulo de rotura	ISO 10545-4	(N/mm2)	>= 45	R ≥35 (Valor mínimo individual 32 N/mm2)		
Fuerza de rotura	ISO 10545-4	(N)	>= 1300	≥1300 (Espesor ≥7,5 mm) ≥700 (Espesor < 7,5 mm)		
Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	(mm3)	120 - 150	≤175		
Resistencia a la abrasión superficial	Método Interno		Uso previsto - Clase H			
Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	(x(10)-6/°C)	<= 9	Valor declarado (EN 14411:2016) Método de prueba disponibles (ISO 13006:2016)		
Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9		Conforme con las normas	Cumple según Norma EN ISO 10545-1 (EN 14411:2016)**** Método de prueba disponibles (ISO 13006:2016)		
Resistencia a la helada	ISO 10545-12		Conforme con las normas	Cumple según Norma EN ISO 10545-1 (EN 14411:2016) Requerido (ISO 13006:2016)		
Reacción al fuego	-	-	Clase A1 FL / A1	Clase A1 o Clase A1 FL		
Resistencia de los colores a la exposición de la luz	DIN 51094		Conforme con las normas	Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color		

Marazzi Group S.r.l.
a socio unico
Sede legale
Viale Regina Pacis, 39
41049 Sassuolo MO
Italia
Telefono
+39 0536 860 800
Fax
+39 0536 860 644
www.
marazzi.it
E-mail
info@marazzi.it

CAP.SOC. EURO 102.232.000 INT. VERS.
P.IVA E COD. INTRASTAT IT 00611410374
C.F. E N. DI ISCRIZIONE REG. IMPR. DI MO 00611410374
R.E.A. MODENA N. 49219
N. MECCANOGRAFICO MO 041028
SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Serie: Myst_ardesia strutturato	Brand: Marazzi
Formato (cm): 75X150	Espesor (mm): 10,5
Formato (cm): 30X60	Espesor (mm): 10

Caracteristicas Técnicas	Método de prueba	Unidad de medida	Valores Típicos Medios	Valores límite previstos
PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscinas	ISO 10545-13		A	UB Mínimo (EN 14411:2016) UB Mínimo (ISO 13006:2016)
Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración	ISO 10545-13		LA-LB	Valor declarado (EN 14411:2016) Método de prueba disponibles (ISO 13006:2016)
Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración	ISO 10545-13		HA-HB	Valor declarado (EN 14411:2016) Método de prueba disponibles (ISO 13006:2016)
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14		Clase 5	Valor declarado (EN 14411:2016) Método de prueba disponibles (ISO 13006:2016)
PROPRIEDAD DESILZANTE				
Resistencia al deslizamiento Ramp Method	DIN 51130 B.G.R. 181		R11	de R9 a R13
Resistencia al deslizamiento Ramp Method	DIN 51097 DGUV Information 207-006		A+B	de A a C
Resistencia al deslizamiento B.C.R.	D.M. N.236 14/6/89		μ > 0,40	μ > 0,40
Resistencia al deslizamiento Pendulum	ENV 12633 BOE N.74 del 2006		Clase 3	de Clase 0 a Clase 3
Resistencia al deslizamiento Pendulum	BS7976-2:2002 / BSEN13036-4:2011		>36	0 - 24 Resbaladizo; 25 - 35 Deslizamiento moderado; 36+ Bajo riesgo de deslizamiento
Coeficiente de fricción dinámico medio (DCOF)	ANSI A137.1:2012		>0,42	≥ 0,42

* La dimensión de fabricación se debe elegir de forma que, para baldosas no modulares, la diferencia entre las dimensiones de fabricación y nominal sea:
** Desviación admisible en %, de la medida media de cada baldosa (2 o 4 lados), respecto de la dimensión de fabricación
**** Véase la tabla 2 para usos donde es aplicable
c.c. Máxima desviación admisible de la curvatura central, en % o mm, con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación
e.c. Máxima desviación admisible de la curvatura lateral, en % o mm, con relación a la dimensión de fabricación correspondiente
w. Máxima desviación admisible del alabeo, en % o mm, con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Serie: Myst_ardesia strutturato	Brand: Marazzi
Formato (cm): 75X150	Espesor (mm): 10,5
Formato (cm): 30X60	Espesor (mm): 10

[PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO]
[PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK]
[PÁGINA DEJADA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE]
[CETTE PAGE A ETE LAISSEE DELIBEREMENT BLANCHE]
[SEITE WURDE ABSICHTLICH LEER GELASSEN]

Marazzi Group S.r.l.
a socio unico

Sede legale
Viale Regina Pacis, 39
41049 Sassuolo MO
Italia

Telefono
+39 0536 860 800
Fax
+39 0536 860 644

www.
marazzi.it
E-mail
info@marazzi.it

CAP.SOC. EURO 102.232.000 INT. VERS.
P.IVA E COD. INTRASTAT IT 00611410374
C.F. E N. DI ISCRIZIONE REG. IMPR. DI MO 00611410374
R.E.A. MODENA N. 49219
N. MECCANOGRAFICO MO 041028
SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.