Panel 203

Panel semirrígido de lana de roca no revestido.

Aplicación

Aislamiento acústico y térmico en particiones interiores verticales y trasdosados interiores. Aislamiento en particiones horizontales sobre falso techo.

Características Técnicas

Propiedad	Descripción		Norma
Densidad nominal (kg/m^3)	28		EN 1602
Conductividad térmica W/(m*K)	0,037		EN 12667
Dimensiones (mm)	1.350 x 600 / 1.350 x 400		
Reacción al fuego /Euroclase	A1		EN 13501.1
Resistencia térmica (m^{2}K/W)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m^{2}K/W)	
	40	1,05	
	50	1,35	
	60	1.60	
Tolerancia de espesor (mm)	T2		EN 823
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas	DS (70,90)		EN 1604
Resistividad al flujo de aire	AFr5	(> 5 KPa · s/m^2)	EN 29053
Resistencia al paso del vapor de agua	MU1	(μ = 1)	EN 12086
Absorción de agua a corto plazo (kg/m^2)	WS	(< 1,0 kg/m^2)	EN 1609

Ventajas

- Buen aislamiento acústico y térmico.
- Seguridad máxima en caso de incendio.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Declaración Ambiental de Producto.
- Certificado de bajas emisiones Eurofins Gold.

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
31380 Caparroso, Navarra, Spain
T (+34)902 430 430
www.rockwool.es

ROCKWOOL Peninsular se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso, como parte de nuestra política de mejora constante. Por favor, asegúrese de que dispone de la información más reciente.