

N.STYL (IN&OUT)

FORMATO/ <i>FORMAT</i>	30,3x61,3
ESPESOR/ <i>THICKNESS</i> (mm)	9
PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>	PORCELÁNICO/ <i>PORCELAIN</i>
TIPO/ <i>KIND</i>	ESMALTADO/ <i>GLAZED</i>
GRUPO/ <i>GROUP</i>	Bla - GL

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G

ENSAYOS/ <i>TESTS</i>		RESULTADOS/ <i>RESULTS</i>	
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	DIMENSIONES	CUMPLE CON LA NORMA
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	<i>DIMENSIONS</i>	<i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i>
	UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO (%)	≤ 0,5 %
	UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION	<i>AVERAGE VALUE (%)</i>	
	UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA	1.600 – 2.400 N
		<i>BREAKING STRENGTH (N)</i>	
	UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	35 – 45 N/mm ²
		<i>MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)</i>	
	UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	RESISTE
	UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE	<i>RESULT</i>	<i>RESISTS</i>
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	RESULTADO	RESISTE
	UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE	<i>RESULT</i>	<i>RESISTS</i>
	UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA	RESULTADO	RESISTE
	UNE- EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE	<i>RESULT</i>	<i>RESISTS</i>
	UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO AMÓNICO	A
		<i>AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l</i>	
		HIPOCLORITO SÓDICO	A
		<i>SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l</i>	
		ÁCIDO CLORHÍDRICO	CUMPLE CON LA NORMA
		<i>HYDROCHLORIC ACID 3%</i>	
	UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ÁCIDO CÍTRICO	COMPLIES WITH THE STANDARD
		<i>CITRIC ACID 100 g/l</i>	
		HIDRÓXIDO POTÁSICO	
		<i>POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l</i>	
		ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	5
		<i>GREEN AGENT IN LIGHT OIL</i>	
	UNE 41901 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	5
		<i>IODINE SOLUTION IN ALCOHOL</i>	
		ACEITE DE OLIVA	5
		<i>OLIVE OIL</i>	
	DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CLASE	CLASE
		<i>CLASS</i>	<i>CLASS 3</i>
	DIN 51130 CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)	RESULTADO	R11
		<i>RESULT</i>	

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO:

