



COMPAC PUMA

Latex multiusos para morteros

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante para morteros. Mejora las propiedades de los morteros convencionales.

COMPOSICIÓN

Producto de latex a base de resinas sintéticas.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Para añadir al cemento, cal, yeso, revestimientos de fachadas a base de granulados de mármol y granito natural, y otros productos de endurecimiento hidráulico, es decir, que admiten agua.
- Para rejuntar con morteros elásticos y otros morteros especiales, sin fisuras.
- Para mezclar con todo tipo de pinturas que admitan agua.
- Ligue especial y cola extra para muchos materiales y diversas materias primas.
- Elástico, sin grietas, resistente al desgaste, estanco, antipolvo, estable a la intemperie.

MODO DE EMPLEO

- Remover bien antes de usar.
- Añadir la dispersión al agua de amasado, según uso (ver tabla de consumos) y mezclar bien.
- Como imprimación, aplicar COMPAC PUMA diluido (1 volumen de Compac Puma + 4 volúmenes de agua) en dos capas directamente sobre la superficie a tratar y dejar secar unos 15 minutos.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

No aplicar por debajo de 5 °C ni por encima de 35 °C.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 5 y 25 L.

CONSUMOS Y APLICACIONES

APLICACIONES	DILUCIONES	CONSUMO
REPARACION DE MORTEROS	COMO IMPRIMACIÓN: APLICAR DILUCIÓN 1:4 AMASAR EL MORTERO O EL HORMIGÓN CON DILUCIÓN 1:3	COMO IMPRIMACIÓN: 100 g/m ² EN MORTERO: 1 Kg/SACO DE 25 Kg
MORTEROS ANTIDESGASTE Y ANTIPOLVO PARA SUELOS INDUSTRIALES	AMASAR EL MORTERO CON DILUCIÓN 1:3	1 Kg/SACO DE 25 Kg DE MORTERO
MORTEROS DE ALBAÑILERÍA EN GENERAL	AMASAR EL MORTERO CON DILUCIÓN 1:3	1 Kg/SACO DE 25 Kg DE MORTERO
LECHADAS DE ADHERENCIA	MEZCLA DE CEMENTO/ARENA: 1/1 Y DILUCIÓN 1:3	100 g/m ²

DATOS TÉCNICOS



ADITIVOS E IMPRIMACIONES

COMPAC PUMA

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Líquido BLANCO
Densidad	1,01 g/cm ³
Viscosidad	Mezcla Tixotrópica