

CEMENTO BLANCO
BL II/B-LL 42,5 R



Atención al cliente
901 11 69 12
grupopuma@grupopuma.com
www.grupopuma.com

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

NORMA UNE 80 305 y RP 15.01 AENOR	
TIPO Y CATEGORIA: BL II/B-LL 42,5 R	
PROPIEDADES FÍSICAS	
Fraguados Principio (min):	≥ 60
Fraguados Final (min):	
Expansión. Le Chatelier (min):	≤ 10
PROPIEDADES MECANICAS	
Compresión 2 Días (Mpa):	≥ 20
Compresión 7 Días (Mpa):	
Compresión 28 Días (Mpa):	≥ 42,5 y ≤ 62,5
Compresión 90 Días (Mpa):	
PROPIEDADES QUÍMICAS	
CaCO ₃ (Respecto al Núcleo) (%):	≥ 21 y ≤ 35
Cloruros (%):	≤ 0,1
Índice de Blancura L* (%):	≥ 85
Trióxido de Azufre (SO ₃) (%):	≤ 4

RECOMENDACIONES DE APLICACIONES UNE 80-300-00

BL II/B-LL 42.5 R	Hormigones claros y coloreados. Morteros presentados para revestimientos. Prefabricados
-------------------	---

RECOMENDACIONES DE PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO UNE 80-300-00

Almacenamiento en condiciones adecuadas. Dosificación siempre en peso, vigilando la correcta homogeneidad de los componentes del hormigón y la relación agua/cemento. Vigilar la colocación y el curado, especialmente en situaciones de gran oscilación térmica y baja humedad relativa del ambiente. Adoptar las medidas adecuadas para controlar la fisuración por retracción hidráulica y térmica.