

CAMPOLIN®



Descripción

Es una emulsión de caucho, tipo copolímeros acrílicos.

Aplicaciones

Como producto de **aplicación 'in situ'** para la preparación de **revestimientos a base de capa flexible** e impermeabilizante, tanto para reparar cubiertas como paramentos verticales.

Indicado para eliminar humedades, goteras y para la impermeabilización de las medias cañas en los forjados.

No transitable, aunque sí accesible ocasionalmente.

Como pintura anticarbonatación del hormigón.

Instrucciones de empleo

Preparación de la superficie:

Debe ser la más lisa posible, sin resaltes, huecos ni elementos salientes, y completamente limpia y seca. Si existen grietas o fisuras rellenarlas previamente con masilla **ACRIFLEX**.

Aplicación:

Se aplica fácilmente a brocha o rodillo; se recomienda como mínimo dos capas, o más según necesidad.

Características

Del producto líquido

Color: Blanco, Gris, Negro, Terracota

Densidad: 1,30

Espesor: 2,7 mm

Viscosidad KU: 125 - 135

Residuo seco, %: 62 - 65

Tiempo de secado: Seco al tacto: 20 - 40 minutos.
Seco total: 24 horas.

De la película seca:

Resistencia a la tracción
Kg/cm²: min. 10

Alargamiento, %: min. 250

Plegabilidad a bajas temperaturas -5°C: Sin grietas

Resistencia al envejecimiento. 14 días a 70°C.

Se realiza en combinación con un velo de vidrio u otra armadura similar:

Una capa de CAMPOLIN (0,5 - 0,75 Kg/m²)
Un velo de virio (50 g/m²) solapando 8 cm, que quede bien impregnado y sin dejar aire ocluido.
Una vez seca la capa anterior (24 h.) otra capa de CAMPOLIN (0,50 - 0,75 Kg/m²) y después una tercera capa. (0,5 - 0,75 Kg/m²).

Rendimiento

Depende en gran manera de la rugosidad de la superficie; si ésta es lisa: tres capas , lo que se corresponde con 1,5 - 2,0 kg/m².

Con ello se obtiene un espesor de película de 0,8 - 1,2 mm

Observaciones

No se debe **emplear a temperaturas inferiores a los 5° C**, ni cuando exista riesgo de lluvias o heladas dentro de las cuatro primeras horas después de aplicado.

Si se desea un acabado brillante del revestimiento una vez esté seco, se aplica una capa de **BARNIZ CAMPOLIN** (solución de resina acrílica).

Normas

De acuerdo con la norma **UNE. 53410** y **UNE. 53413**

Envasado y almacenaje

CAMPOLIN: 1 Kg, 5 Kg. y 25 Kg.

BARNIZ CAMPOLIN: 9 Kg. y 22 Kg.

Tiempo máximo de almacenaje: 1 año.

Condiciones: en lugar fresco. Protegerlo de las heladas.

Pérdida de masa, %máx.10

**Pérdida de alargamiento,
%:máx.35**