



PAVILAND® COSMÉTICO

Mortero de reparación monocomponente y rápido para nivelación superficial hasta 3 mm.



DESCRIPCIÓN

Mortero de reparación cosmético, monocomponente, para revestido y nivelación de pavimentos de hormigón que mejora la presencia estética del pavimento y su resistencia al agua. Espesores de 1 a 3 mm. Este producto para pavimentos tiene excelente adherencia sobre hormigón, también actúa como mortero de nivelación de pavimentos de hormigón como preparación del soporte para recubrimientos protectores. Es resistente al agua y a la intemperie.

COMPOSICIÓN

Producto a base de cementos especiales, áridos seleccionados, resinas y aditivos.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Excelente adherencia sobre hormigón.
- Nivelación de pavimentos de hormigón como preparación del soporte para recubrimientos protectores.
- Regularización de superficies restauradas con morteros de la gama PAVILAND o MORCEM REST.
- Resistente al agua y a la intemperie.
- Acabado muy liso y de gran dureza superficial.

SOPORTES

- Hormigón resistente.
- Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de desencofrantes, productos orgánicos, etc.

MODO DE EMPLEO

- Amasar mecánicamente el producto con 5,25 a 5,75 litros de agua por saco de 25 Kg hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.
- Dejar reposar la masa unos 2 minutos.
- No preparar más material del que se vaya a utilizar durante aproximadamente los siguientes 60 minutos.
- Aplicar el PAVILAND COSMÉTICO con llana o espátula en capas de un máximo de 3 mm.
- Aplicar el líquido de curado PAVILAND RESINA AC2 o PAVILAND RESINA DC2 para evitar la rápida deshidratación del mortero.

PAVIMENTOS

PAVILAND® COSMÉTICO

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5° C ni por encima de 30° C.
- No aplicar con riesgo de heladas, fuertes vientos o sol directo.
- Utilizar guantes y gafas protectoras para su empleo. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Una vez amasado el producto y transcurrido su tiempo de reposo, no añadir agua adicional.
- No añadir arena, cemento u otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material.
- Las herramientas y útiles deben limpiarse con agua a continuación de su uso.
- No aplicar en espesores superiores a 3 mm.
- Tal como se ha descrito en el "modo de empleo" la capa superficial tiene que ser protegida de un secado demasiado rápido, especialmente en condiciones de alta temperatura y/o fuerte viento.
- Los soportes absorbentes se humedecerán previamente hasta saturarlos, evitando el encharcamiento o se aplicará PAVILAND PRIMER R según las indicaciones de su ficha técnica.

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 Kg. de papel plastificado.

Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Polvo gris
Tiempo vida útil	60 min.
Adherencia	>1,5 N/mm ²
Abrasión Böhme	< 22 cm ³ /50cm ²
Tiempo transitable (*)	8-12 horas
Resistencia a compresión	>10 N/mm ² 24 h.
	>20 N/mm ² 7 d.
	>30 N/mm ² 28 d.
Rendimiento aproximado	1,5-1,7 kg/m ² ·mm de espesor
Clasificación según UNE-EN 13813	CT C30 F4 B1,5 A22
Espesor de aplicación	1 - 3 mm

(*): Los tiempos se refieren a una temperatura de 23°C y 55 % de humedad relativa. Estos son más cortos a temperaturas más elevadas y más largos a temperaturas más bajas.

MARCADO CE

	
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17 14014 CÓRDOBA 21	
PAVILAND COSMÉTICO Nº: 580203 EN 13813 Revestimiento de nivelación de cemento modificado con polímeros tipo CT C30 F4 B1,5 A22, para recrecidos y nivelación de pavimentos hasta 3 mm	
Reacción al fuego	Clase A1
Emisión de sustancias corrosivas	CT
Resistencia a compresión	C30
Resistencia a flexión	F4
Resistencia al desgaste	A22
Resistencia a la tracción	B1,5
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.