# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| MODELO: | **AT.BLAZE RLV.** |
| FORMATO: | **33,3 x 55** |
| PRODUCTO: | **REVESTIMIENTO PASTA ROJA** |
| GRUPO: | **B III** |

FECHA: 01/09/2017

| ENSAYOS | RESULTADOS | |
|---|---|---|
| UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL | MEDIDAS | **CUMPLE CON LA NORMA** |
| UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA | VALOR MEDIO (%) | **16 %** |
| UNE-EN-ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | FUERZA DE ROTURA ( N ) | **600 - 900 N** |
| | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ( N/mm² ) | **20 - 25 N/mm²** |
| UNE-EN ISO 10545-7 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL | CLASIFICACIÓN PEI | **NO APLICA** |
| UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO | RESULTADO | **RESISTE** |
| UNE-EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO | RESULTADO | **RESISTE** |
| UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA | CLORURO AMÓNICO 100 g/l | **GA** |
| | HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l | **GA** |
| | ÁCIDO CLORHÍDRICO 3 %<br>ÁCIDO CITRÍCO 100 g/l<br>HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 g/l | **CUMPLE CON LA NORMA** |
| UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS | ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO | **5** |
| | SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO | **5** |
| | ACEITE DE OLIVA | **5** |

OBSERVACIONES:

Vº Bº LABORATORIO:

**PAMESA CERAMICA, S.L.**
**12550 ALMAZORA (Castellón) ESPAÑA**